

مشخصات و اطلاعات فنی  
محصول آلومینیوم سیلیکات (دسیکا)

Aluminum Silicate (DESICA F200)

| مقدار     | واحد              | جزئیات و روشهای تست                          |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------|
| ۱ - ۵     | میکرون            | متوسط سایز ذرات - براساس روش پراش لیزر       |
| ۲۰۰       | Kg/m <sup>3</sup> | دانشیه انباشته - براساس استاندارد ISO-787-11 |
| ۶.۲ - ۷.۲ |                   | PH (۵%) - براساس استاندارد ISO787-9          |
| ۲۰۰       | gr/100gr          | جذب روغن DBP-absorption internal method      |
| < ۵       | %                 | رطوبت (دو ساعت در ۱۰۵ درجه سانتیگراد)        |
| ۸۲ ± ۲    | %                 | محتوای SiO <sub>2</sub>                      |
| ۱۰/۵ ± ۲  | %                 | محتوای Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>        |
| ۸         | %                 | محتوای Na <sub>2</sub> O                     |
| ۰/۱       | %                 | محتوای Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>        |
| ۰/۸       | %                 | محتوای SO <sub>3</sub>                       |
| ۱۰        | kg                | اندازه کیسه                                  |