

مشخصات و اطلاعات فنی
محصول آلومینیوم سیلیکات (دسیکا)

Aluminum Silicate (Desica P120)

مقدار	واحد	جزئیات و روشهای تست
۲-۵	میکرون	متوسط سایز ذرات - براساس روش پراش لیزر
۲۰۰	Kg/m ³	دانشیته انباشته - براساس استاندارد ISO-787-11
۱۰.۵		PH (۵٪) - براساس استاندارد ISO787-9
۱۷۰	gr/100gr	جذب روغن DBP-absorption internal method
<۵	%	رطوبت (دو ساعت در ۱۰۵ درجه سانتیگراد)
۸۲±۲	%	محتوای SiO ₂
۱۰/۵ ± ۲	%	محتوای Al ₂ O ₃
۸	%	محتوای Na ₂ O
۰/۱	%	محتوای Fe ₂ O ₃
۰/۸	%	محتوای SO ₃
۱۵	kg	اندازه کیسه